

Infoblatt für Druckimprägnierungen

Allgemeiner Hinweis:

Nur gesundes Holz frei von jeglichen Pilzen kann wirkungsvoll geschützt werden.

KS2 Chromfrei **grünlich** Wechseldruckimprägnierung

Die Imprägnierung ist ein wasserlösliches, flüssiges, fixierendes, chrom- und borfreies Holzschutzmittel ohne Zugabe einer Farbpaste. Geeignet für Anwendungen der Gebrauchsklasse 3+4. (Zulassung Holzschutzmittel: CH 2N3215)

Wichtig: Imprägniertes Holz zeigt einen oliv-grünen Farbton und hängt von der Oberfläche Holzqualität, Herkunft und Einschnitt ab. Farbliche Unterschiede sind KEIN Reklamationsgrund. Der oliv-grüne Farbton verändert sich nach kurzer Zeit und die Oberfläche wird braun-grünlich!

Was muss zusätzlich beachtet werden

- Abdrücke durch Stapellatten nach Einschnitt bleiben sichtbar
- Zuschnitt und Bearbeitungen möglichst vor Imprägnierung
- Das Holz ist nicht trocken und unterliegt dem Quellen und Schwinden
- **Fixierungszeit des Holzschutzmittels nach Imprägnierung: 4 Wochen (Frosttage ausgenommen)**

KDS Chromfrei **braun** Wechseldruckimprägnierung

Die Imprägnierung ist ein chromfreier Holzschutz auf wässriger Salzbasis mit Zugabe einer braunen Farbpaste. Geeignet für Anwendungen der Gebrauchsklasse 3. (Zulassung Holzschutzmittel: CHZB 0290).

Es handelt sich um eine temporäre Einfärbung und keinen Lasuranstrich. Der Farbton hängt von der Oberfläche, Holzqualität, Herkunft und Einschnitt ab. Farbliche Unterschiede sind KEIN Reklamationsgrund. Für Sitzbänke, Tische oder dergleichen empfehlen wir zwingend eine Zusatzbehandlung als «Finish Anstrich».

Was muss zusätzlich beachtet werden

- Abdrücke durch Stapellatten nach Einschnitt bleiben sichtbar
- Zuschnitt und Bearbeitungen möglichst vor Imprägnierung
- Das Holz ist nicht trocken und unterliegt dem Quellen und Schwinden
- **Fixierungszeit des Holzschutzmittels nach Imprägnierung: 2 Wochen (Frosttage ausgenommen)**

BKD5 Schwermetallfrei **farblos** Wechseldruckimprägnierung

Die Imprägnierung ist ein schwermetallfreier Holzschutz auf wässriger Salzbasis mit vorbeugender Wirkung gegen holzerstörende Insekten und Fäulnispilze. Geeignet für Anwendungen der Gebrauchsklasse 1 - 3, ohne Erdkontakt. (Zulassung Holzschutzmittel: CHZN 3411)

Wieso farblos Imprägnieren?

- neue Generation von schwermetallfreien Holzschutzmitteln
- Hölzer werden nicht braun oder grün, sondern behalten ihre natürliche Farbe
- in Verbindung mit Farben kann das Holz farblich und flexibel gestaltet werden, mit gleichzeitigem UV Schutz

Produkteigenschaften

- schwermetallfrei / farbloser Holzschutz für GK 1 -3
- Farbe nach der Imprägnierung: farblos, leicht hellgelb
- Oberfläche ist leicht seifig, nach Trocknung geruchlos
- Vergraut ohne Zusatzbehandlung, Befall von Schwarzpilzen möglich
- Wirksam gegen Termiten

Was muss zusätzlich beachtet werden

- Hölzer ohne Verfärbungen anliefern (diese bleiben sichtbar)
- Abdrücke durch Stapellatten nach Einschnitt bleiben sichtbar
- neue, unbehandelte Stapelleisten verwenden
- Sichtseiten wie bei KDS / CKB zusammenlegen
- Zuschnitt und Bearbeitungen möglichst vor Imprägnierung
- Einsatz GK 1 - 3 (ohne Erdkontakt)
- Das Holz ist nicht trocken und unterliegt dem Quellen und Schwinden
- **Fixierungszeit des Holzschutzmittels nach Imprägnierung: 2 Wochen (Frosttage ausgenommen)**