

mbcolor HAFTEMAIL Seidenglanz AUSSEN und INNEN (1602)

Produkt

Extrem witterungsbeständiger, Allwetter-Kunstharzhaftemail auf PU-Harzbasis mit seidenglänzendem Finish, lösemittelhaltig, für innen und aussen

Einsatz

Geeignet für den Aussen- und Innenbereich. Für das Bauma- und Industriegewerbe im Renovations- und Neubausektor. mbcolor Haftemaille bietet eine sichere Verarbeitung von 0°C bis 30°C und bis zu 90% relativer Luftfeuchtigkeit.

Aufgrund der perfekten Elastizität ist mbcolor Haftemail geeignet für Fenster, Türen sowie Holzwerk allgemein. Mit entsprechender Vorbehandlung können auch Metallkonstruktionen beschichtet werden.

Technische Angaben/Prüfwerte

| | |
|------------------|--|
| Bindemittelbasis | 1K PU modifiziertes Alkydharz |
| Pigmentbasis | Titandioxid Rutil |
| Verdünnung | Streich- und rollfertig, 0 - 5% mit Streichverdünner verdünnbar. Spritzen, 0 - 15% mit Spritzverdünner verdünnbar. |
| Airlesspritzen: | Airmix, ca. 0 - 10% verdünnen. Airless, ca. 0 - 5% verdünnen. |
| Dichte | Ca. 1,35kg/l (Weiss und Pastelltöne) |
| Festkörpergehalt | Ca. 71% (Weiss und Pastelltöne) |
| Verbrauch | 110 – 150 g/m ² . Der Verbrauch ist von der Applikationsart, der Porosität und Struktur des Untergrundes abhängig. |
| Flammpunkt | 36° C |
| Konsistenz | Für Streich- und Rollapplikation verarbeitungsfertig |
| Glanzgrad | Seidenglanz |
| Farbton/Abtönen | Weiss, RAL 9010, NCS S0500-N / Mixsystem Kann mit Universalabtönpasten bis max. 3% abgetönt werden (unter Vorbehalt der Verträglichkeit). |
| Gebinde | Metallgebinde à 5.36 kg / 4L netto Metallgebinde à 1.34 kg / 1L netto |
| Lagerfähigkeit | Mindestens 12 Monate, in gut verschlossenen Originalgebinden. |

Verarbeitungshinweise

| | |
|-----------------|---|
| Untergrund | Der Untergrund muss den üblichen Anforderungen entsprechend rost-, fett-, öl-, zunderfrei, sauber und trocken sein. Je nach Art des Untergrundes (Metall, Holz, Kunststoff) müssen geeignete Vorbehandlungen, Grundierungen eingesetzt werden. |
| Grundierung | Auf Holz und Altanstrich: mbcolor HAFTVORLACK. Auf Nichteisenmetalle: geeignete Haftprimer werden). Vorversuche empfehlenswert. |
| Applikationsart | Streichen, Rollen, Spritzen (auch Airless spritzbar). |
| Trocknung | Abhängig von der Schichtdicke, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit. Staubtrocken: Nach ca. 2 - 3 Stunden Überarbeitbar: Nach ca. 12 Stunden Die Trocknung ist von der relativen Luftfeuchtigkeit, der Luft- und Objekttemperatur und der Schichtdicke abhängig. Die ermittelten Angaben entsprechen den Normbedingungen bei 20°C und 65% relativer Luftfeuchtigkeit. |

Besondere Hinweise

- Wir empfehlen bei Bauteilen wie z.B. Türen, Zargen etc. vorgängig Musterflächen anzulegen. Geringe Abweichungen im Farbton, Glanz und Oberflächenbild sind hierbei unvermeidbar (siehe auch BFS 25).
- Brillant- und Intensivfarbtöne (im Bereich Gelb, Orange, Rot etc.) besitzen pigmentbedingt ein geringeres Deckvermögen. Wir empfehlen in abgestimmten Grundfarbtönen volldeckend vorzustreichen.
- Bei intensiven und dunkeln Farbtönen kann bei mechanischer Beanspruchung ein Pigmentabrieb an der Anstrichoberfläche entstehen. Dieses entspricht bei Seidenglanz-Lackfarben dem Stand der Technik und ist nicht zu beanstanden.

Sicherheitsdaten

Es sind die sicherheitstechnischen Angaben der SUVA-Richtlinien einzuhalten. Beachten Sie die Warnaufschriften auf den Gebinde Etiketten und das Sicherheitsdatenblatt.

März 2020