

Qualitätsbestimmungen für Aussenschalungen **Fichte/Tanne** gehobelt oder feingesägter Gatterschnitt, Rückseite verdickt

Holzfeuchtigkeit Aussenbereich: HF 12 % (+/- 2 %)




Abbildung	Qualitätsklassen
	<p>A / N 1 premium aus Starkholz</p> <p>astfrei/astarm im sichtbaren Bereich riff/halbrift, blank, max. 1 kleiner Ast oder Astflick Ø20mm pro m¹, wasserfest verleimt. Harzgallen sind mit Lamello ausgeflickt, ohne Buchs, für hohe Beanspruchung, absolut formstabil</p>
	<p>N 1 standard aus Starkholz</p> <p>astarm im sichtbaren Bereich riff/halbrift, blank, max. vereinzelt schwarze und verwachsene Äste (max. 1 Ast pro m¹), vereinzelt Astflicke bis Ø25mm wasserfest verleimt, Harzgallen sind mit Lamello ausgeflickt, vereinzelt leichter Buchs zulässig, für hohe Beanspruchung, absolut formstabil</p>
	<p>N 1 / N 2 klassisch aus Starkholz</p> <p>astarm/rustikal im sichtbaren Bereich riff/halbrift, blank, max. 1-2 schwarze und verwachsene Äste pro m¹ sowie vereinzelt Astflicke bis Ø25mm wasserfest verleimt, kleine Harzgallen bis 3mm x 20mm, Grössere sind ausgeflickt, leichter Buchs ist zulässig, für hohe Beanspruchung formstabil</p>

Abbildung	Qualitätsklassen
	<p>N 2 rustikal aus Starkholz + Schwachholz</p> <p>rustikal im sichtbaren Bereich bei verminderten Anforderungen rift/halbrift + vereinzelt mit Bildstruktur, blank, schwarze und verwachsene Äste sowie Astflicke bis Ø30 mm wasserfest verleimt. Rift/halbrift ohne Bildstruktur gegen Aufpreis möglich. Kleinere Astschwundrisse max. 30% der Astfläche und Harzgallen bis 3mm x 30mm, Grössere sind ausgeflickt. Buchsstreifen sind toleriert, für normale Beanspruchung mit etwas geringerer Formstabilität</p>
	<p>N 2 grob rustikal aus Starkholz + Schwachholz</p> <p>verminderte Anforderungen an das Aussehen halbrift + Bildstruktur, verwachsene und schwarze Äste, Astflicke bis Ø30mm, wasserfest verleimt, Astrisse, Harzgallen bis max. 3mm x 50mm, kleine Hobel- und Farbfehler sind zulässig, für Landwirtschaft + Industrie</p>

Bei sämtlichen Aussenschalungen, welche Bildstruktur aufweisen, ausgenommen rift/halbrift, ist **Herzseite = Sichtseite**. Dadurch wird eine optimale Formstabilität über Jahre im Aussenbereich erreicht.

Die Stirnseiten sind sauber gekappt, d.h. es sind keine Endrisse vorhanden, ausgenommen Kl. N2 grob rustikal.

Sägerohe Ausführung: Feingesägter Gatterschnitt, vereinzelte Stapellattenzeichen können vorhanden sein. Sämtliche Qualitäten A/N1 – N2 bei sägeroher Ausführung werden maschinell von Sägemehl- und Staubpartikeln gereinigt.

Für wetterexponierte Aussenschalungen sind Harzgallen- Lamello + Astflicke nicht zulässig. Dieses Kriterium muss bei den Bestellungen vermerkt werden, sonst kann keine Garantie gewährleistet werden.