Qualitätsbestimmungen für Innentäfer 15mm und 21mm Fichte/Tanne gehobelt und geschliffen, technisch getrocknet

Holzfeuchtigkeit Innenbereich: HF 10 % (+/- 2 %)

Muster	Qualitätsklassen
	A / N 1 premium **aus Starkholz** **astfrei/astarm im sichtbaren Bereich** rift/halbrift, blank mit max. 2 Astflicken bis Ø20mm pro Brett, Harzgallen sind mit Lamello ausgeflickt, absolut formstabil
	N 1 standard **astarm aus Starkholz** **astarm im sichtbaren Bereich** rift/halbrift, Bildstruktur, blank mit vereinzelten Astflicken, bis Ø25mm, vereinzelte kleine verwachsene Äste und schwarze Äste wasserfest verleimt bis Ø15mm, max. 2 Astflicke pro Brett, Harzgallen sind mit Lamello ausgeflickt, für hohe Beanspruchung, absolut formstabil **(Naturastflicke anstatt Astflicke auf Wunsch möglich.)**
	A auslese Emmental **aus Schwachholz** feinastige Ware im sichtbaren Bereich halbrift + Bildstruktur, blank, vereinzelt kleine schwarze Äste max. Ø15mm , verwachsene Äste und Naturastflicke bis Ø 30mm, kleinere Astrisse toleriert, Harzgallen sind mit Lamello ausgeflickt, absolut formstabil

Muster	Qualitätsklassen
	N 1 standard **astig aus Schwachholz** **astige Ware im sichtbaren Bereich** halbrift Bildstruktur, blank, kleine schwarze und verwachsene Äste bis Ø25mm, Ast-und Naturastflicke bis Ø30mm, kleinere Astrisse und Harzgallen 3mm x 20mm sind zulässig, Grössere sind mit Lamello ausgeflickt. Leichter Buchs ist zulässig, formstabil
	N 2 rustikal **aus Starkholz + Schwachholz** **astige Ware im sichtbaren Bereich** bei verminderten Anforderungen. verwachsene Äste und schwarze Äste wasserfest verleimt, halbrift, Bildstruktur, blank, kleinere Astrisse und Harzgallen 3mm x 30mm sind zulässig, Grössere sind mit Lamello ausgeflickt, Ast- und Naturastflicke bis Ø30mm. Buchsstreifen sind zulässig, formstabil

Bei sämtlichen Qualitätsklassen für Täfer wird immer die Tangentialseite als Sichtseite verwendet. Das hat den grossen Vorteil, dass sich beim Schleifen und bei Wasserlackbehandlungen keine Holzfasern auflösen können. Die Sichtfläche ist dadurch immer ganz glatt, und die Oberfläche kann problemlos mit einem feuchten Lappen gereinigt werden.

Sämtliche Stirnseiten sind sauber gekappt, d.h. es sind keine Endrisse vorhanden.