

## Technisches Merkblatt

### mb color Haftemail Seidenglanz

Produktbeschreibung	Sehr schnell trocknender, lösemittelhaltiger Decklack auf Basis von PU- modifizierten Alkydharzen für den Innen- und Aussenbereich. Mit guter Glanz- und Farbtönung, sehr guten Verarbeitungseigenschaften wie hohem Füll- und Deckvermögen, hohem Standvermögen gepaart mit sehr gutem Verlauf, sehr guten Haftungseigenschaften und exzellentem Oberflächenfinish. Für die Aussenanwendung muss der Untergrund entsprechend vorbereitet werden.
Einsatzgebiet	Neu- und Überholungslackierung für Holz und Holzwerkstoffe, Metalle und Kunststoff.
Farbtöne	Weiss, RAL 9010, RAL 9016, NCS S 0500-N sowie abgetönt über Mischmaschine
Gebinde	1,2 und 6 kg
Technische Daten	Festkörpergehalt ca. 70% Dichte 1.3 (Mittelwert bei weiss) Lagerfähigkeit Im Originalgebinde ca. 12 Monate
Verarbeitung	Streichen, rollen, spritzen
Verdünnung	Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Zum Streichen und rollen wenn nötig bis max. 5% verdünnen mit Terpentinersatz oder Kunstharzverdünner. Zum Spritzen je nach System und Gerät.
Verbrauch	110-130 g/m <sup>2</sup> , je nach Saugfähigkeit und Beschaffenheit des Untergrundes.
Trockenzeiten bei Normklima	Staubtrocken nach 30-60 Minuten, griffest nach 5 Stunden, überarbeitbar nach 8-9 Stunden.
<u>Anstrichaufbau</u>	
Vorbehandlung	Der Untergrund muss fest, sauber, tragfähig, trocken und frei von Ausblühungen, Algen, Pilzbefall, Trennmitteln, etc. sein. Altanstriche auf Tragfähigkeit prüfen und anschleifen, metallische Untergründe entrostet. Hart-Kunststoffe auf Eignung prüfen und anschleifen (nass, mit Kunststoff-Schleifvlies)
Grundierung	Holz: Nur im Aussenbereich mit geeigneter Imprägnierung vorbehandeln. Stahl, Eisen: Bei Aussenanwendung geeignete Rostschutzgrundierung (FERROTECT Primer), im Innenbereich wenn nötig vorgrundieren. Leichtmetall: Grundieren mit UNI Primer DS Hart-Kunststoffe: Mit geeigneter Grundierung vorbehandeln.
Zwischenanstrich	Mit mb color Haftvorlack oder geeigneter lösemittelhaltiger Grundierung
Schlussanstrich	Mit mb color Haftemail Seidenglanz
Sicherheitshinweise	Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Von Hitze, heissen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Staub/Aerosol nicht einatmen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/du-schen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei Brand: Trockensand, Löschpulver oder alkoholbeständigen Schaum zum Löschen verwenden. Enthält 2-Butanonoxim, Ethylmethylketoxim, Phthalsäureanhydrid. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Weitere Angaben siehe Sicherheitsdatenblatt.

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sie sind lediglich als mögliche Beispiele zu verstehen. Wegen der Vielzahl von Untergründen und Objektbedingungen wird der Käufer / Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. 05-2016