

Technisches Merkblatt , März 2012

mbcolor Uni Primer , Haft und Sperrgrund WP

Allgemeine Beschreibung

Isolierender, gut haftender, weisser und wässriger Grundanstrich.

Einsatzgebiet

Isolierwirkung gegen Russ, Nikotin und getrocknete Wasserflecken. Als Haftgrund auf verschiedenste Untergründe, mit Ausnahme von Eisen, Stahl und Holz im Aussenbereich – auf Kunststoff ist ein Probeanstrich zu empfehlen.

Aufbau

1 x mbcolor Uni-Primer

1 x einkomponenten Deckanstrich, wässrig oder lösemittelhaltig

Verarbeitung

Streichen, Rollen, Spritzen

Bindemittel

Kationisches Bindemittel

Viskosität

Gebrauchsfertig

Verbrauch

Für eine optimale Isolierwirkung: 7-8 m²/kg

Abtönung

Das Abtönen mit Pasten kann zu Unverträglichkeit führen – ein Vorversuch ist immer zu empfehlen.

Spezifisches Gewicht

1,21 (Mittelwert)

Trockengehalt

46%

Verpackung

17,5 kg

Trocknungszeit (Temperatur 18°C – Relative Luftfeuchtigkeit: max. 80%)

Als Haftgrund: überstreichbar nach 6 Stunden

Als Sperrgrund: überstreichbar nach 12 Stunden

Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss trocken, tragfähig und fettfrei sein. Sehr glatte Untergründe sind vorher anzuschleifen.

Reinigung der Werkzeuge

Mit Wasser, sofort nach Gebrauch.

Dieses technische Merkblatt hat den Zweck Sie zu beraten. Die darin enthaltenen Angaben entsprechen unserem heutigen Wissen und den praktischen Erfahrungen, sind jedoch unverbindlich.